

## ECOLEUM

**Popis výrobku** : Venkovní lazura s vysokým obsahem oleje

**Charakteristika** : Hluboce penetrující přípravek na ochranu dřeva na bázi přírodního lněného oleje s vysokým obsahem pevných částic. Určený na neopracované dřevo od pily a pro chemicky ošetřené dřevo. Ideální pro ošetřování zahradní galanterie (ploty, pergoly, altány, okenice, můstky atp.) a dalších dřevěných fasádních prvků. Velmi dobře se rozstírá, příjemně voní po lněném oleji, má živé barevné odstíny, vytváří odolnou elastickou vrstvu vůči působení UV záření, nátěry mají přírodní a hedvábný vzhled. Díky 90-ti procentnímu obsahu lněného oleje penetruje do hloubky. Obsahuje pouze 10 % organických rozpouštědel (běžné lazury pro ošetřování zahradní galanterie obsahují 50-70 % rozpouštědel). **V konečném důsledku jedna vrstva ECOLEUM odpovídá 3 – 4 vrstvám běžné lazury. Ochrana dřeva až 6 let** (pro bezbarvé provedení 2 roky).

## Technické údaje

Složení : 90 % přírodního lněného oleje  
s přídavkem vosku a diaminů  
Hustota při 20 °C : cca 0,94 kg/l  
Tloušťka vrstvy : 10 – 15 µm  
Doba schnutí : 24 hodin  
2. vrstvu lze : jediné u dřeva nehoblovaného,  
nanášet a to po 24 hodinách  
Lesk : matný  
Obsah pevných : 87 % obj.  
částic  
Vydátost : 10 – 15 m<sup>2</sup>/l značně závisí na  
nanášení druhu a zpracování dřeva,  
způsobu aplikace  
Balení : 1 l; 2,5 l; 10 l (na objednání)  
Aplikační : lze aplikovat na přímém slunci,  
podmínky nenanášet při teplotě pod +5 °C  
a vlhkosti vzduchu nad 85 %  
Nanášení : štětcem nebo válečkem  
Čištění : lakový benzín  
Ředidlo : nedoporučuje se dále ředit  
Skladovatelnost : 5 let od data výroby

### Barevné odstíny

001 bezbarvý, 206 tm. zelený, 210 hnědý, 213 kaštan,  
217 borovice, 218 zeleň eko, 225 teak, 226 mahagon,  
227 palisandr, 239 černý

### Bezpečnostní pokyny

Informace týkající se bezpečnostních pokynů, ekologie a zneškodňování zbytků a obalů obsahuje bezpečnostní list a také jsou uvedené na etiketě výrobku. Textilie a papír znečištěné výrobkem, s ohledem na možnost vznícení, uchovávejte výhradně v k tomu určených, dobře uzavřených nádobách, buď zalitých vodou, nebo nechejte na vzduchu dobře vyschnout.

### Výrobce:

**P.K. KOOPMANS**  
**LAKFABRIEKEN B.V.**  
Postbus 4 9172 ZS Ferwert  
(FRL.)  
tel.: +(31) 0518-411292  
www.koopmans.nl

## Podklad

Povrch musí být čistý, zbavený mastnoty, pryskyřice a musí být suchý. Maximální vlhkost dřeva nesmí překročit 18 %.

## Pracovní postup

Před použitím výrobek důkladně rozmíchejte a na zkušební ploše zkontrolujte barevný odstín. Kartáčování nebo broušení dřeva před nátěrem není potřebné. Zašedlé dřevo se doporučuje očistit přípravkem Buldok Čistič dřeva. Na suchý povrch se nanáší štětcem nebo válečkem v jedné vrstvě. Pouze u hrubého, neopracovaného dřeva lze výjimečně nanést druhou vrstvu a to po 24 hodinovém schnutí. Všechny nánosy je potřeba bobře rozetřít, nenechávat hrubou vrstvu mokrého filmu. Renovační nátěry se provádí podle potřeby, nejlépe na jaře, vždy po očištění přípravkem Buldok Čistič dřeva, a to v jedné vrstvě. Jste-li na pochybách, kontaktujte technické oddělení dodavatele.