



Technický list
Číslo výrobku 2749-2759

Fenster & Türenlasur

Silnovrstvá lazura na bázi alkydové pryskyřice s obsahem rozpouštědel.



Na bázi
rozpouštědel



Do interiéru
i exteriéru



Pro rozměrově
stále dřevěné
dílice




Pro omezené
rozměrově
stále dřevěné
dílice



Nátěrem



Před použitím
promíchat



Teplota
zpracování
≥ +5 °C



Doba skladování



Skladovat
v chladu, ale
nad bodem
mrazu, chránit
před vlhkostí,
obal dobře
uzavřít



Oblasti použití:

Pro použití v exteriéru a interiéru na rozměrově stále a rozměrově nestálé dřevěné stavební díly, jako jsou okna, okenice, dveře, bednění, zahradní nábytek atd. Jako mezivrstva a finální nátěr jehličnatého a listnatého dřeva.

Vlastnosti výrobku:

Fenster & Türenlasur je tixotropní, vodoodpudivá lazura na okna se schopností difuze. Reguluje vlhkost. Je odolná vůči UV záření.

Zpracování:

Nátěrem. Dřevo musí být zbaveno prachu, nečistot, tuku a vosku. Dřevo obsahující pryskyřici omyjte ředidlem

Údaje o výrobku:

Hustota:	cca 0,99 g/cm ³ při + 20 °C
Pojiva:	kombinace alkydových pryskyřic
Pigmentace:	světlostálé mikronizované pigmenty, bez obsahu těžkých kovů
Stupeň lesku:	hedvábně lesklý
Dodání:	nádoby z bílého plechu po 0,75 l; 2,5 l,
Barevné odstíny	2749 speciální odstíny (min. 0,75 l)
:	2750 farblos (bezbarvý)
	2753 palisandr
	2754 nussbaum
	2755 afromosia
	2756 kiefer
	2757 eiche hell
	2758 teak
	Všechny barvy lze vzájemně míchat

V 101. Nosné nátěry zbruste. Uvolněné, nenosné nátěry odstraňte, zvětralé dřevo odstraňte obroušením. U neošetřeného dřeva v exteriéru proveďte základní nátěr lazurou na ochranu dřeva, např. barevnou namáčecí lazurou HK-Lasur*. Přípustná vlhkost dřeva pro rozměrově stále dřevěné dílce je $13 \pm 2 \%$, pro rozměrově nestále dřevěné dílce max. 18 %. Obsah nádoby před upotřebením dobře rozmíchejte. Fenster & Türenlasur natírejte měkkým štětcem po směru let. Po zaschnutí a lehkém zbrúšení naneste druhou vrstvu. U oken a venkovních dveří jsou nutné 3 nátěry. Nezpracovávat pod 5°C.

*Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Upozornění:

Při zpracování v dílně nebo v uzavřených prostorech zajistěte dobré odvětrání. Izolační látky se musejí s nátěrem dobře snášet. Lze je nanášet až po dokonalém proschnutí lazury. Snášitelnost s podkladem a barevný odstín vyzkoušejte pomocí zkušebních nátěrů. Fenster & Türenlasur bezbarvou nepoužívejte jako jediný prostředek na ošetření venkovních ploch vystavených přímému účinku povětrnostních vlivů.

Pracovní nářadí, čištění:

Štětku ihned po použití vyčistěte ředidlem V 101. Zbytky po čištění řádně zlikvidujte.

Spotřeba:

Podle dřevěného podkladu:

1. nátěr 80 - 120 ml/m²
2. nátěr 60 - 100 ml/m²

U renovačních nátěrů ploch již ošetřených lazurami je spotřeba závislá na savosti povrchu.

Schnutí:

Prach se nechytá po: cca 2 hod.
Suché na dotek po: cca 6 hod.
Další nátěr za: cca 12 hod.

Hodnoty zjištěné praxí při + 20 °C a 65% vlhkosti vzduchu. Při nízkých teplotách a vysoké vlhkosti vzduchu se schnutí zpomaluje.

Ředění:

Lazura Fenster & Türenlasur je připravená k použití, v případě potřeby ředit V 101

Skladovatelnost:

V uzavřených originálních nádobách v suchu a nad bodem mrazu 2 roky.

Obsah VOC:

Mezní hodnota EU pro výrobky kat.A/e je 400 g/l (2010).
Tento výrobek obsahuje maximálně 399 g/l VOC.

Složení podle směrnice VdI-RL 01:

Typ výrobku: lazura na bázi alkydové pryskyřice.

Složení: alkydová pryskyřice, anorganické pigmenty, talek (magnézium silikát), alifatické uhlovodíky, aditiva

Bezpečnost:

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě.

Kód výrobku: M-KH 03

Likvidace:

Zbytky výrobku likvidujte v souladu s platnými předpisy. Prázdné obaly odevzdejte k recyklaci.

Označení:

Výstražný symbol: GHS02 - hořlavé látky
Signální slovo: Varování
WGK: 2
ADR:-/-

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost 10/14

