

## Popis

Jednostranně lepicí zesílená LDPE (polyetylén) fólie opatřená akrylovým lepidlem.

## Provedení

Tlouška (μm)	30
Délka v roli (m)	25

## Forma dodání

- Jednostranně lepicí fólie navinutá do role
- Jako liner slouží silikonizovaný papír
- Barva zelená

## Technická specifikace

Ekvivalentní difúzní tloušťka Sd	cca 30 m
UV odolnost	max. 3 měsíce
Aplikační teplota	+5 °C až +40 °C
Teplotní odolnost	-40 °C až +100 °C
Doba skladování	6 měsíců od data výroby
Skladovací teplota	+15 °C až +25 °C

## Příprava

Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí. Pro vyčištění podkladní plochy použijte přípravek AA404. V případě citlivých podkladů doporučujeme jeho použití nejdříve vyzkoušet. Drolivé a prašné podklady impregnujte pomocí ME901 nebo ME902.

## Zpracování

Odvíňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby. Poté aplikujte přímo na připravené podkladní plochy.

## Dodatečné informace

### Tipy

Díky nízké tloušťce fólie může snadno dojít k poškození tzn. protržení. Proto doporučujeme dodatečné zakrytí, které je odolné vůči mechanickému poškození.

### Upozornění



## ME319

### Fólie na spoje a prostupy Green

illbruck ME319 je těsnicí určená pro aplikace, kde je vyžadováno napojení vzduchotěsných a parobrzdicích konstrukcí nebo izolací. Fólie bývá využívána např. pro utěsnění spár mezi sendvičovými konstrukcemi (desky, panely) nebo přeplátování spojů vzduchotěsných membrán.

#### Hlavní výhody

- vysoká odolnost proti průchodu vzdušných par
- rychlá, snadná a estetická aplikace
- pro aplikace v interiéru
- vybavena velmi kvalitním lepidlem

Lepný spoj tvoří tzv. nerozebíratelné spojení. Při pokusu o odlepení fólie z podkladu či jedné vrstvy od druhé dojde pravděpodobně k jejímu poškození či přetržení. V takových případech je potřeba fólii nahradit novou vrstvou. Vytvoření spoj odolává excelentně kolísání okolních teplot a vlhkosti. Fólie nesmí být vystavena trvalému působení vysoké vlhkosti (sauny, plavecké bazény) nebo působení stojaté vody. Zároveň není možné aplikovat fólii na spáry a spoje, kde by byla vystavena trvalému mechanickému zatížení.

---

**Technický servis**

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

**Dodatečné informace**

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.  
IČO: 15 89 08 13  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3,  
Tel (+420) 296 565 333