

# Bona Sportive Primer

## Technický list

Bona Sportive Primer je speciálně vyvinut pro neošetřené dřevěné sportovní podlahy. S výbornou přilnavostí ke dřevu a s redukčními vlastnostmi bočního slepení hran je vynikajícím základem pro další aplikaci produktů jako jsou Bona Sportive Finish a Bona Sportive Paint. Je na bázi čisté polyuretanové disperze z přírodních rostlinných olejů, jež mu udělují sílu a snadnou brousitelnost. Jeho nízká paropropustnost má uklidňující efekt na dřevo a redukuje efekty náhlých změn klimatu v hale.

- Používá se s Bona Sportive Finish a Bona Sportive Paint
- Střední probarvení dřeva
- Vynikající brousitelné vlastnosti
- Redukuje potenciální možnost bočního slepení hran
- Bez obsahu NMP a NEP

### Technická data

Typ laku	1-složkový polyuretanový základní lak na vodní bázi
Obsah sušiny:	cca 32%
VOC:	max 60g/litr
Ředění:	v případě potřeby Bona Retarder (4%) - delší otevřená doba
Doba schnutí:	2-3 hod. při 20°C/60% relativní vlhkosti vzduchu
Nářadí k aplikaci:	Bona Roller (lakovací váleček pro vodní laky)
Spotřeba:	8-10 m <sup>2</sup> /litr (120-100g/m <sup>2</sup> ) na jednu vrstvu nátěru
Bezpečnost:	neklasifikován
Čištění:	zbytky materiálu setřete – při opláchnutí minimum vody Suchý materiál lze odstranit acetonem.
Trvanlivost:	1 rok od data výroby v neotevřeném původním obalu
Skladování/transport:	při teplotách od +5°C do +25°C
Likvidace:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Balení:	2 x 10 litrů (24 krabic na paletě)

### Příprava

Podlaha musí být aklimatizována na konečné podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být lakován, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Pro finální broušení dřeva by se měl použít Bona Sanding Disc nebo brusná mřížka P120.

Lak nechte temperovat na teplotu místnosti, vložte sítko a před použitím kanystr důkladně protřepte. Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 40-60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu naopak dobu schnutí prodlužují. Po dobu aplikace a schnutí zajistěte dobré větrání, bez průvanu. **Minimální teplota pro použití je 13°C.**

### Aplikace

#### Návod k ošetření

##### Neošetřené dřevo:

- 1x Bona Sportive Primer
- 1x Bona Sportive Finish
- Lehké mezibroušení P150
- 1-2x Bona Sportive Paint
- 1-2x Bona Sportive Finish

##### Dříve lakované podlahy:

- 1x Bona Prep System
- 1-2x Bona Sportive Paint
- 1-2x Bona Sportive Finish

AKTUALIZACE 5/2015

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

**Výrobce:** Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden  
**Distributor:** Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová  
úprava



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Sportive Primer

## Technický list

Povrchová  
úprava



### Důležité:

- Nedoporučuje se aplikovat více než dvě vrstvy vrchního laku za den, a to vzhledem k riziku extenzivního bobtnání dřeva.
- Změkčovadla z elastických lepidel u některých typů maskovacích pásek mohou poškodit (naleptat) polyuretanové laky. Proto by měly mít použité pásky s nízkou lepivostí a po nalakování by měly být v co nejkratší době odstraněny.

1. Válečkem Bona Roller aplikujte základní lak rovnoměrně a vyhněte se hromadění produktu. Vždy udržujte okraje lakované plochy mokré, vyhněte se tak přesahům z nahromadění laku.

2. Nechte lak zaschnout, pak aplikujte vrchní lak Bona Sportive Finish.

**Poznámka:** Pokud vrstva základního laku Bona Sportive Primer vysychala déle než 24 hodin, musí být povrch před aplikací další vrstvy vždy mezibroušen.

### Údržba

Bona Sportive Primer by nikdy neměl být použit pro finální ošetření dřevěných podlah.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz) v sekci údržba.

### Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz).

AKTUALIZACE 5/2015

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

**Výrobce:** Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden  
**Distributor:** Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, [www.bona.com](http://www.bona.com), [bonacr@bona.com](mailto:bonacr@bona.com)  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

**Bona**<sup>®</sup>