

Bona Amber

Technický list

Základní lak Bona Amber má podobný vzhled jako je u tradičních rozpouštědlových laků, ale bez rizik s nimi spojených. Nabízí výbornou brousitelnost a je vhodný pro podlahy s podlahovým vytápěním a podlahy jako je špalíková dlažba nebo pro prkna a palubky. Je vhodný pro podlahy jako dub, tmavší typy podlah nebo tropické podlahoviny.

- Syté, jantarové zbarvení dřeva
- Vhodné pro podlahy s podlahovým vytápěním
- Výborná brousitelnost
- Redukuje potenciální možnost bočního spleení hran
- Certifikace GreenGuard pro velmi nízké emise

Technická data

Typ laku:	barevně tónovaný, 1-složkový polyuretanový základní lak na vodní bázi
Obsah sušiny:	cca 32%
VOC:	max 95g/litr
Ředění:	v případě potřeby Bona Retarder (4%) - delší otevřená doba
Doba schnutí:	1-2 hod. při 20°C/60% relativní vlhkosti vzduchu
Nářadí k aplikaci:	Bona Roller (lakovací váleček pro vodní laky)
Spotřeba:	8-10 m ² /litr (120-100g/m ²) na jednu vrstvu
Bezpečnost:	neklasifikován
Čištění:	zbytky materiálu setřete ještě minimálním množstvím vody. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.
Trvanlivost:	1 rok od data výroby, v neotevřeném původním obalu.
Skladování/transport:	při teplotách od +5°C do +25°C
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134
Likvidace:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Balení:	3 x 5 litrů (44 kartonů na paletu)
Certifikace:	GreenGuard; DIBt

Příprava

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být lakován, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Doporučujeme jako finální broušení použít brusku Bona Flexisand s unašečem Bona Quattro.

Lak nechte temperovat na teplotu místnosti. Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 30-60% RH. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**

Návod k aplikaci

Neošetřené dřevo, privátní prostory:

- 1x Bona Amber
- Lehké mezibroušení P150
- 1x Bona Amber
- 1-2x Bona vrchní vodní lak

Neošetřené dřevo, komerční prostory:

- 1x Bona Amber
- Lehké mezibroušení P150
- 1x Bona Amber
- 2x Bona vrchní vodní lak

Důležité: Nedoporučuje se aplikovat více než dvě vrstvy laku za den, vzhledem k riziku extenzivního bobtnání dřeva.

VYFOTOVENO 4/2016

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová
úprava



Bona[®]



Aplikace

1. Válečkem Bona Roller aplikujte základní lak rovnoměrně a vyhněte se hromadění produktu. Věnujte pozornost dosažení stejné úrovně nasycení dřeva lakem. Vyhněte se tím různobarevnosti podlahy. Vždy udržujte okraje lakované plochy mokré, vyhněte se tak přesahům.
2. Po zachnutí proveďte, mezibroušení pomocí Bona Scrad System nebo brusnou mřížkou P150, případně jemnější, a to pro redukci zvednutých vláken dřeva.
3. Odstraňte veškerý prach a aplikujte další vrstvu Bona Amber a nechte zaschnout.
4. Aplikujte 1-2 vrstvy vrchního vodního laku Bona dle požadavků na odolnost proti opotřebení.

Údržba

Bona Amber by nikdy neměl být použit pro konečné ošetření dřevěných podlah.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz.

Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.

VYHOTOVENO 4/2016

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349