

Bona H605

Technický list

Bona H605 je samonivelační stěrková hmotu (síran vápenatý) na bázi alfa-semihydrátu.

Vytváří ploché a savé podklady pro následnou instalaci elastických a textilních podlahových krytin a také pro parkety v kombinaci se silanovými lepidly Bona.

- Velmi nízké emise
- Samonivelační
- Samo vyhlazovací
- Vysoká a rychlá pevnost
- Téměř bez smršnění a prnutí
- Bezpečná pro chůzi po 90 min
- Může být zakryto po 24 hod. do tloušťky 3 mm
- Použití při tloušťce od 1,5 do 20 mm, při větší tloušťce je potřeba smíchat s pískem
- Vysoké plnicí vlastnosti
- Bez trhlin

Technická data

Báze:	alfa-semihydrát
Barva:	bílá
Spotřeba:	1,5 kg/(m ² /mm)
Doba zpracování:	45 min.
První zatížení / pochůznost:	po cca. 90 min.
Pokrytí:	po cca. 24 hod (3mm), každý mm tloušťky + 24 hod
Kód GIS:	CP1
Kód EMI:	EC1 plus
Čistící prostředek:	voda (pro nevytvrzený materiál)
Doba skladování:	v neotevřených originálních obalech min. 12 měsíců od data výroby.
Skladování / přeprava:	skladujte v neotevřeném obalu na chladném a suchém místě při teplotách nad +5°C a pod +30°C.
Balení:	25 kg papírové pytle (40 na paletě)

Podrobnější informace o produktu jsou k dispozici v našem Bezpečnostním listě.

Příprava podkladu

Podklad musí odpovídat požadavkům DIN 18356 (ČSN 74 4505). Kromě jiného musí být rovný, trvale suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a tlaku, ne příliš hladký a ne příliš drsný. Případně musí být odborně upravený. Podklad ošetřete pomocí penetrace Bona D510 nebo R410 (je nezbytné jej vždy zapískovat). Pro vyplnění spár a trhlin, případně jiných nerovností použijte Bona H610.

Vhodné podklady (event. s podlahovým topením) jsou:

- Cementové potěry (CT) podle normy EN13813
- Potěry na bázi síranu vápenatého (anhydritu) (CA) podle EN 13813
- Litý asfaltový potěr (AS) podle normy EN 13813
- OSB desky
- Stávající obklady a desky, nebo jiné podklady s lepidly a stěrková hmoty nerozpustné ve vodě

Aplikace

Aplikujte při teplotách nad + 5⁰ C.

Do čisté nádoby nalijte čistou, studenou vodu. Poté postupně přidávejte prášek stěrky a přitom míchejte hmotu pomalu (nejlépe pomocí míchadla). Rozmíchejte tak, aby se netvořily hrudky. Směs by měla mít jednotnou barvu. Hmotu naneste na podklad během doby zpracování (45 min.). Použijte plochou zednickou hladící lžící, ocelovou ozubenou stěrku nebo podobný nástroj. Po aplikaci vrstvy v tloušťce větší než 5 mm je dobré provést odvodušnění pomocí jehlového válce.

AKTUALIZACE 7/2018

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Pokládka



Bona[®]

Bona H605

Technický list

Pokládka

Umyjte nářadí a ruce vodou, zatímco materiál není ještě vytvrzen.
Při vyšší tloušťce vrstvy (nad 20 mm) je třeba stěrkovou hmotu nastavit pískem (viz níže).
Tento písek musí být přidán do voda/prášek směsi jako poslední složka.

Spotřeba

Poměr míchání:

Tloušťka od 1,5 do max. 20 mm:
cca 5,75 litrů čisté studené vody na 25 kg stěrkové hmoty H605

Poměr míchání:

Tloušťka od 20 do max. 30 mm:
cca 5,75 litrů čisté studené vody na 25 kg stěrkové hmoty H605 a cca 8,3 kg písek (zrnitost 0-4mm).

Je-li potřeba aplikovat druhou vrstvu stěrky, pak nejlépe do cca 3 hod. po první aplikaci. V případě, že první vrstva je suchá, aplikujte penetraci D510.
Dbejte na to, aby vytvrzovací vrstva byla chráněna před teplem (např. vysoké pokojové teplotě, intenzivním slunečním světlem) a průvanu. Viz také návod k použití poskytnutých výrobcem parket.

Poznámka: Nástroje musí být čisté!!!

Cca 1,5 kg/m²/1mm
Doba zpracování: 45 min
První zátěž (chůze): po cca 90 min
Krytí: po cca 24 hod (při tloušťce do 3mm), každý další mm tloušťky 24 hod.

Dodržujte prosím taky návody k použití poskytované výrobcem parket.

Podrobnější informace o produktu jsou k dispozici v našem Bezpečnostním listě.

Bona zodpovídá pouze za dodaný výrobek, nemůže být zodpovědná za instalaci produktu. V případě pochybností udělejte vlastní zkoušku. Dodržujte též pokyny dalších technických listů firmy Bona.

Upozornění

Předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě zpracovány na základě našich všeobecných obchodních podmínek a informací, které máme k dispozici. Údaje o složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších vědomostí, avšak nekladou si nároky na úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska vhodnosti pro předpokládané použití (např. provedení zkušebních ploch podle DIN 18356). Předpokládá se respektování pokynů uvedených na obalu, etiketách, v technických informačních listech, návodech k obsluze a zpracování, označení a příslušných technických směrnících a normách i pokynech pro provádění prací průmyslovými zpracovateli podle příslušných předpisů.

Telefonní číslo servisu: 0180/4266 283 - D
800 100 103 - CZ

AKTUALIZACE 7/2018

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

