



Technický list
Číslo výrobku 1553, 1555-1565

Wetterschutz-Lasur UV

Aktivně dýchající středněvrstvá lazura na bázi vody, na všechny druhy dřeva, s potlačeným skapáváním, s vysokou ochranou proti UV a povětrnostním vlivům



Na vodní bázi



Do interiéru
i exteriéru



Pro rozměrově
stálé dílce



Pro omezeně
rozměrově
stálé dřevěné
dílce




Pro rozměrově
nestálé dílce



Nátěrem




Před použitím
promíchat



Teplota
zpracování



Čas schnutí,
následný nátěr
po 4 hod







. Nanášené
množství
v jedné vrstvě



Doba
skladování



Skladovat v
chladu, ale
nad bodem
mrazu, chránit
před vlhkostí,
obal dobře
uzavřít



Oblasti použití:

Výrobek je určený na nové dřevo v exteriéru: např. dřevěné obklady do exteriéru, dřevěné domy, krovy, zahradní domky, zahradní nábytek, přístřešky pro auta, pergoly, příhradové konstrukce. K renovaci stávajících lazurovacích nátěrů – též na okna a dveře a tropická dřeva všude tam, kde je žádoucí ochrana proti povětrnosti a odolnost povrchu. Wetterschutz-Lasur UV je na vodní bázi a neobsahuje biocidy, a proto je vhodný i na interiérové dřevo (např. na obklady a táfilování).

Údaje o výrobku:

Hustota:	cca 1,02 g/cm ³ při 20°C
Pojivo:	Akrylátová disperze
Zápach:	mírný
Balení:	obaly z bílého plechu 0,75 l; 2,5 l; 5 l
Barevné odstíny:	1553 farblos UV+, 1555 eiche hell, 1556 pinie/lärche, 1557 teak, 1558 mahagoni, 1559 nussbaum, 1561 weiß, 1562 kiefer, 1563 walnuss, 1564 silbergrau, 1565 Sonderfarbtöne

Vlastnosti:

- Potlačené skapávání: pro čisté práce nad hlavou
- Vysoká ochrana proti UV díky nano-UV-blokátorům a mikronizovaným pigmentům s oxidem železa
- Nano-UV-blokátor zpomaluje i u světlých barevných odstínů lazury tmavnutí dřeva

- Kromě toho je možné odstín „bezbarvý UV+“ použít i v exteriéru
- Kromě toho lze odstín „bezbarvý UV+“ použít jako obětovanou vrstvu na pigmentované nátěry. To znamená, že v případě renovace lze použít odstín „bezbarvý UV+“, aby se zabránilo dalšímu tmavnutí povrchu.
- Produkt Wetterschutz-Lasur UV se hodí také pro renovaci nátěrů na oknech a dveřích.
- Hedvábně lesklý
- Velmi vysoká odolnost proti vlivům počasí: dobrá vodotěsnost a trvalá elasticita
- Neobsahuje biocidy
- DIN EN 71-3 Bezpečná pro dětské hračky

Zpracování:

Nové dřevo:

málo odolná dřeva do exteriéru je třeba ochránit před zamodráním prostřednictvím bezbarvého základního nátěru Holzschutz-Creme* farblos. Po úplném zaschnutí tohoto nátěru nanášejte dobře promíchaný Wetterschutz-Lasur UV vybraného odstínu plynule ve směru vláken. Po úplném zaschnutí proveďte druhý nátěr. Lze nanést i třetí nátěr bezbarvým „farblos UV+“ (obětní vrstva, kterou lze při renovaci obnovit), aby se potřebný barevný odstín dlouhodobě fixoval. Má-li být zachován přirozený vzhled dřeva, jsou nutné tři nátěry bezbarvým Wetterschutz-Lasur UV „farblos UV+“; v tomto případě je nutné u exteriérového dřeva předem provést ochranu proti zamodráním bezbarvým Holzschutz-Creme* farblos.

Renovace:

Staré nátěry jako silnovrstvé lazury, bezbarvé laky nebo krycí barvy je třeba beze zbytku odstranit (obrousit,

příp. smýt rozpouštědlem – použijte ochrannou masku). Je-li starý nátěr proveden lazurou Wetterschutz-Lasur UV, postačí obrousení a očištění povrchu a poté nanesení jednoho nátěru.

Upozornění:

Poškozené dřevo opravte předem. Před zahájením prací doporučujeme provést zkušební nátěr. Exteriérové dřevo chraňte po provedení nátěru cca 4 hodiny před deštěm. Nenatírejte při teplotě nižší než +5°C a při silném slunečním záření. Přípustná vlhkost jehličnatého dřeva je max. 15%, listnatého max. 12%.

Wetterschutz-Lasur UV není vhodný k nátěrům podlah (terasy, pódia). Dojde-li k mechanickému poškození zejména bezbarvého nátěru, je nutné poškozená místa opravit lazurou Wetterschutz-Lasur UV „farblos UV+“, aby časem nedošlo k zabarvení dřeva, např. zamodráním.

Pracovní nářadí, čištění:

Wetterschutz-Lasur UV se nanáší štětcem pro barvy na vodní bázi. Nářadí umyjte vodou se saponáty.

Spotřeba:

Cca 100ml /m² na jeden nátěr, neředí se.

Schnutí:

Suchý s odolností vůči prachu po cca 30 min.
Suchý pro uchopení po cca 1 hod.
Přetíratelný po cca 4 hod.

Jde o praktické hodnoty platné při teplotě +20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu. Nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí

Ředění:

Produkt je připraven k použití – není třeba jej ředit.

Skladovatelnost:

V uzavřeném originálním balení, v suchu a v chladu (chránit před mrazem) 3 roky.

Složení podle směrnice VdL-RL01:

Akrylátová disperze, oxid titaničitý, oxidy železa, voda, glykoly, aditiva.

Barva obsahuje směs 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on- [EG č. 247-500-7] a 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG č. 220-239-6] (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsah VOC:

Mezní hodnota EU pro výr. kat. A/e je 130 g / l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 60 g/l VOC.

Bezpečnost:

Obsahuje 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, směs: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG č. 247-500-7] a 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG č. 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Bezpečnostní list k dispozici na vyžádání.

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě.

Kód produktu: M-KH 01

Likvidace:

Zbytky výrobku likvidujte v souladu s platnými předpisy. Vyprázdněné obaly odevzdejte k recyklaci.

Označení v souladu s (ES) č. 1272/2008:

WGK: 1
GGVSE/ADR: -/-

* Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost.03/15

