

VALTTI COLOR

ochrana dřeva

POPIS

Slabovrstvý lazurovací lak na dřevo v exteriéru na bázi rozpouštědel. Dostupný v mnoha atraktivních odstínech. Valtti Color se vpíjí do dřeva a zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva a současně zpomaluje negativní vlivy vlhkosti, UV záření a mikrobiologického růstu.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Dřevěné obložení budov, fasádní dřevěné prvky, sruby, zahradní chatky, pergoly, okna, krovní trámy a podhledy atd.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah sušiny objemově: 17% podle odstínu
Hustota: 0.9 kg/l
Báze EC

Tónování

Vzorkovnice Semi-transparent Wood Finishes. Finální odstín závisí na barvě dřeva a jeho druhu či hustotě. Valtti Color bez pigmentu není vhodný pro venkovní použití, kde je předpoklad intenzivnímu vystavení UV záření.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu

Natíraný povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty, prachu, oleje, vosku, rzi a volných částic. Použijte vhodné prostředky Tikkurila na odstranění plísní a nečistot (Homeenpoisto, Tehopesu, Huoltopesu). Vytmelte praskliny, spoje a díry po hřebících vhodným tmelem. Lesklé a hladké povrchy před aplikací zdrsněte, aby jste dosáhli adekvátní impregnace. Na dřevěném obložení používejte spojovací materiál z nerezavějících kovů. Valtti Color se nedoporučuje používat na fermežové sklenářské tmely. Používejte kvalitní, objemově stálé sklenářské tmely, které vytváří ochranou vrstvu v souladu s jejich návodem. Zvláštní pozornost je třeba věnovat přípravě povrchu u takových dřevin jako je Dub, Buk, Cedr, Teak, Mahagon, Idigbo a jiné tropické dřeviny. Ty mají zvýšený obsah olejů a ve vodě rozpustných taninů, které pak mohou ovlivnit schnutí, vytvrzení a přilnavost vrchního laku.

Napuštění

Dříve nenatřené nebo vyschlé dřevo, které nebylo tlakově předupraveno dodavatelem vždy ošetřete produktem Valtti Base. Aplikujte v dostatečné vrstvě ve směru let.

Výrobce:

TIKKURILA PAINTS OY, PO BOX 53
01301 Vantaa, Finsko
Tel.: + 358 9 8577 41,
Fax: + 358 9 8577 6911

VALTTI COLOR

ochrana dřeva

APLIKACE

Štětcem, stříkáním nebo máčením.
Pro tlakové stříkání použijte trysku 0.009".0.011".
Ředění: Valtti Color nevyžaduje ředění.

Podmínky k nanášení

Všechny povrchy musí být suché, vlhkost dřeva pod 20% a teplota vzduchu min. +5°C, relativní vlhkost vzduchu pod 80%.

Nanášení

Před použitím Valtti Color důkladně promíchejte. Nanášejte ve dvou nátěrech ve směru let. Důkladně zatřete hrany příčného řezu. Chraňte rostliny před potřísněním.

Vydatnost

Hladké dřevo: 8-10 m²/litr v jedné vrstvě.
Řezivo: 4-5 m²/litr v jedné vrstvě.
Skutečná vydatnost závisí na mnoha faktorech, jako struktura a savost povrchu, jeho vlhkost nebo metoda aplikace.

Doba schnutí

Při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu: na manipulaci do 1/2 hodiny další nátěr po 24 hodinách.

Čištění nástrojů

Štětce a nástroje čistit lakovým benzinem 1050 okamžitě po použití.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Prázdné obaly recyklujte nebo zneškodněte v souladu s místními předpisy. Upozornění: Textilie použité při práci, jež absorbovaly produkt nebo brusný prach se mohou vznítit. Proto je před jejich konečnou likvidací skladujte v nádobě s vodou, vysušte venku nebo ihned spalte.

Bezpečnost Práce Podle nařízení EU 99/45/EC

Zdravý škodlivý, Xn.
Obsahuje: benzín hydrogenovaný těžký, Terpentýn a Tolyfluamid

R 10 Hořlavý
R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R 65 Zdraví škodlivý, při požití může vyvolat poškození plic.
Pro bližší informace žádejte bezpečnostní list.

Skladování a Přeprava

ADR/RID 3 III